



## اصلاح ایزوسیاناتی پوسته برج بمنظور استفاده در کامپوزیت‌های فوم‌های پلی‌بیوتانی

محمد برمر<sup>\*</sup>, شروین احمدی<sup>۱</sup>

۱- دانشیار، مهندسی صنایع پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران  
\* تهران، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۱۵، M.Barmar@ippi.ac.ir

### اطلاعات مقاله

دریافت:	1401/09/09
پذیرش:	1402/01/29
چکیده	<p>فوم‌های پلی‌بیوتانی سخت، یکی از پرمصرف‌ترین فوم‌های پلیمری بوده، که بعنوان عایق‌های حرارتی استفاده می‌شوند. مصرف بسیار زیاد این مواد و نیز ماندگاری طولانی مدت آن‌ها در محیط، یکی از دغدغه‌های بشر در زمینه حفظ محیط‌زیست می‌باشد. راههای متفاوتی برای بهبود خواص زیست‌تخریب‌پذیری پلیمرها وجود دارد. یکی از این راهها استفاده از مواد طبیعی زیست‌تخریب‌پذیر در بستر پلیمرها می‌باشد. در اینجا برای اولین بار از پوسته برج که یکی از ضایعات کشاورزی فراوان در کشور است، در فوم‌های عایق پلی‌بیوتانی استفاده گردیده است. ابتدا پوسته‌های برج آسیاب و غربال گردید. سپس این مواد، به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه از این مواد، تحت آمیش قلیابی قرار گرفته، گروه دیگر بهمان صورت خام استفاده شد. سپس، هر دو گروه آمایش قلیابی شده، و نشده، تحت اصلاح ایزوسیاناتی قرار گرفتند. برای اصلاح ایزوسیاناتی، از ۲۰ درصد وزنی ترکیبات ایزوسیاناتی استفاده شد. با استفاده از آزمون طیف‌سنجی مادون‌قرمز هر دو روش آمایش قلیابی و اصلاح ایزوسیاناتی مورد بررسی قرار گرفت. آنگاه، پوسته‌های برج اصلاح شده، به میزان ۵ درصد وزنی به فوم‌های پلی‌بیوتان اضافه شدند. سپس خواص مکانیکی و عایقی فوم‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو گروه پوسته برج اصلاح ایزوسیاناتی پیش آمایش قلیابی شده و نشده، باعث بهبود خواص مقاومت فشاری تا میزان ۸۹ درصد گردید. این در حالیست که خواص عایقی فوم‌ها نیز بهبود می‌یابد.</p>

## Isocyanate modification of rice husk for using in polyurethane foam composite

Mohammad Barmar\*, Shervin Ahmadi

Faculty of Polymer Science, Iran polymer and petrochemical institute, Tehran, Iran.

\* P. O. B. 14975/112., Tehran, Iran, M.Barmar@ippi.ac.ir

### Keywords

Rice husk  
Modification  
Isocyanate  
Alkaline  
Polyurethane foam

### Abstract

The hard polyurethane foams are one of the most consumed polymer foams as thermal insulation. Excessive consumption of these materials and their non-biodegradability is one of the human concerns in the field of environmental considerations. There are different ways to improve the biodegradability of polymers. The use of natural biodegradable materials in the polymer matrix is one of the solutions. Here, for the first time, rice husk, which is one of the abundant agricultural wastes in the country, has been used in polyurethane insulation foams. First, the rice husks were ground and sieved. Then, these materials were divided into two groups. One group of these materials was subjected to alkaline treatment. Both alkaline and non-alkaline treatment groups were subjected to isocyanate modification. For isocyanate modification, 20% by weight of isocyanate compounds were used. Both alkaline treatment and isocyanate modification methods were investigated using an infrared spectroscopy test. Then, the modified rice husks were added to the polyurethane foams at a rate of 5% by weight. Finally, the mechanical and insulating properties of the foams were evaluated. The results showed that both groups of isocyanate-modified rice husks, non-alkaline treatment, and alkaline treatment improved the compression strength properties of the polyurethane foams up to 89%. Also, the insulation properties of the foams are improved, too.

زیست‌تخریب‌پذیر در آن‌ها، چه به صورت یک ماده اصلی و چه به صورت یک ماده افزودنی، می‌باشد [۱-۴]. علاوه بر ملاحظات زیست‌محیطی، از دیگر دلایل استفاده از مواد طبیعی در پلیمرها، ملاحظات اقتصادی و قیمت پایین در مقایسه با سایر مواد تقویت‌کننده متدالوں می‌باشد. پلی‌بیوتان‌ها نیز از این امر مستثنی نبوده، و در این پلیمرها، مواد طبیعی گاهی به عنوان بخشی از مواد اولیه واکنش، همچون پلی‌ال، و یا گاهی به عنوان

۱- مقدمه  
امروزه موضوع حفاظت از محیط‌زیست به یک دغدغه جدی برای بشر تبدیل شده است. از طرف دیگر، انسان‌ها در زندگی روزمره خود، از انواع مختلف پلیمرها، بصورت گستردۀ استفاده می‌کنند. متأسفانه این مواد به دلیل پایداری محیطی بالا، یکی از عوامل مؤثر در آلودگی طبیعت به شمار می‌روند. یک راهکار مبارزه با آلودگی محیط‌زیست توسط پلیمرها، استفاده از مواد طبیعی و

صلاح فرمولاسیون فوم های پلی یورتانی با مواد طبیعی مذکور، می توان فوم های انعطاف پذیر با خواص پایداری حرارتی بهبود یافته و نیز سایر خواص فیزیکی مکانیکی مطلوب، تهیه نمود. سپتوانی و همکاران، همزمان برای ساخت و بهبود خواص فوم، از مواد طبیعی استفاده کردند [14]. این پژوهش شامل ساخت یک فوم سخت پلی یورتانی، با یک سیستم پلی ال 20 : 80 پلی اتر و یک پلی استر بر پایه روغن هسته خرما، و تقویت آن با نانو کریستال سلولز بود. نتایج بدست آمده نشان داد که بر همکنش نانو کریستال سلولز و پلی ال پلی استر پایه روغن خرما، بر روی استحکام کششی، هم در جهت بالا آمدن فوم، و هم در جهت عمود بر آن، تأثیر منفی می گذارد. اما مدول یانگ در جهت عمود بر مسیر بالا آمدن فوم، بدليل آرياش يافتگي نانو کریستال سلولز به موازات بالا آمدن فوم، به ميزان قابل توجهی افزایش می یابد.

یکی از محصولات مهم کشاورزی در کشور برنج می باشد، بطوریکه هر ساله مقادیر زیادی از پوسته آن به عنوان ضایعات کشاورزی تولید می شود. این مواد به واسطه سطح بالای سلیس نمی توانند بعنوان خوارک دام مورد استفاده قرار گیرند، و در نتیجه معمولاً از روش های سنتی مانند سوزاندن، از بین می روند. بنابراین استفاده از این مواد در پلیمرها بعنوان یک راه حل، باعث می شود تا در کنار استفاده از یک ماده پایه زیستی، از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری شود. ترکمن و همکاران [15]. برای ساخت نشویان از پوسته برنج، سدیم سیلیکات و دی ایزو سیانات استفاده کردند. در این پژوهش مشخص شد به ازای اضافه کردن هر 1 درصد وزنی دی ایزو سیانات، می توان 5 درصد وزنی استفاده از سدیم سیلیکات را کاهش داد. همین گروه تحقیقاتی در کار دیگر [16]. با استفاده از پوسته برنج و رزین اوره - فرمالدهید به همراه دی ایزو سیانات، محصولات چوبی تخته خرده تهیه کردند. با بررسی هایی که انجام دادند، مشخص گردید با 10 درصد رزین شامل 8 درصد اوره - فرمالدهید و 2 درصد دی ایزو سیانات، می توان تخته خرده هایی با خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب تهیه نمود.

در یک کار پژوهشی دیگر [17]. کامپوزیت های پلی یورتانی در فرایند یک مرحله ای، با افزودن پودر پوسته برنج به پلی ال و دی ایزو سیانات، تهیه و مورد مطالعه قرار گرفتند. با افزایش پودر پوسته برنج، مقدار پلی ال کاهش داده شد، بطوریکه میزان هیدروکسیل سیستم ثابت باقی بماند. نتایج نشان داد تا میزان 50 درصد جایگزینی گروه های هیدروکسیل پلی ال با گروه های هیدروکسیل پوسته برنج، خواص فیزیکی مکانیکی تا حدودی بهبود یافته، بعد از آن کاهش می یابد.

ناوارو و همکاران [18]. از پوسته برنج و کربنات کلسیم، بعنوان پرکننده در کامپوزیت های فوم های نرم پلی یورتانی استفاده کردند. با انجام آزمایش های اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی، مشخص شد که پوسته برنج برای بعضی از کاربردهای خاص که سختی فوم مهم نمی باشد، می تواند در فرمولاسیون فوم استفاده شود. وجود پوسته برنج به خاصیت برگشت پذیری فوم، پس از برداشتن نیرو، کمک می کند.

هدف از انجام این کار تحقیقاتی استفاده از مواد طبیعی پوسته برنج در فوم های سخت عایق حرارتی پلی یورتانی که برای عایق سازی در صنایع، ساخت همانها و وسایل نقلیه مجهز به سرخانه استفاده می شوند، بود. در اینجا برای اولین بار، از پوسته برنج اصلاح شده استفاده گردید. بدین منظور، بخشی از این مواد تحت اصلاح قلیایی قرار گرفتند. سپس اصلاح ایزو سیاناتی هم بر نمونه های پوسته برنج خام و هم بر نمونه های تحت آمیش قلیایی گرفته، صورت پذیرفت. دلیل انجام اصلاح ایزو سیاناتی، واکنش این گروه ها با گروه های هیدروکسیل موجود در پوسته برنج بود، تا ضمن کاهش میزان گروه های

پرکننده طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند. در یک کار پژوهشی، از مایع سازی اسیدی ضایعات پودر قهقهه، پلی ال تهیه و برای سنتز یکسری فوم پلی یورتان عایق حرارتی استفاده گردید [5]. میزان عایق حرارتی و نیز پایداری حرارتی فوم های تهیه شده، کاملاً با انواع فوم های تهیه شده از پلی ال های برابر می کرد. همچنین رفتار مکانیکی این فوم های تهیه شده از پلی ال های حاصل از پودر قهقهه، نشان داد که این مواد می توانند کاربرد بالقوه ای در ساخت فوم های ویسکوالاستیک داشته باشند. در کار دیگری، فوم سخت پلی یورتان از واکنش پلی ال طبیعی تهیه شده از با گاس نیشکر مایع شده، همراه با پلی اتیلن گلیکول، سنتز شد [6]. با افزایش میزان پلی ال طبیعی، چگالی و استحکام فشاری فوم بهبود یافت. با افزایش بیش از 30٪ پلی ال طبیعی، ساختار سلولی فوم تهیه شده ناهمگون و نامنظم گردید. سانش شاین و همکاران، از روغن سویا به عنوان بخشی از پلی ال در فرمولاسیون فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر استفاده کردند [7]. برای تهیه این فوم ها، مقادیری از پلی ال به تدریج با افزودن پلی ال مشتق شده از روغن سویا، جایگزین گردید. با افزایش تدریجی پلی ال مشتق شده از روغن سویا در فرمولاسیون، خواص فوم تهیه شده، کاهش یافت. این افت خواص ناشی از جدایی فازی ضعیف قسمت های سخت از قسمت های نرم، در فوم های حاوی پلی ال های بر پایه روغن سویا و پلی ال پلی اتری بود. همچنین از لیگنین کرافت به عنوان یک ماده اولیه اولیه طبیعی برای ساخت فوم های منعطف پلی یورتانی استفاده گردیده است [8]. بهمراه لیگنین مایع شده، دو زنجیر افزاینده روغن کرچک و نیز پلی پروپیلن گلیکول سه عاملی استفاده شده است. مهم ترین دستاورده این پژوهش، کاهش دمای انتقال شیشه ای فاز نرم شامل پلی ال لیگنین مایع شده، بود که می تواند بعنوان یک دستاورده برای ساخت فوم های نرم از لیگنین مایع شده، در نظر گرفته شود.

در یک کار تحقیقاتی دیگر از نانو کریستال های سلولزی برای تقویت پلی یورتان الاستومری استفاده گردید [9]. در اثر استفاده از این مواد، مدول ذخیره و پایداری حرارتی نانو کامپوزیت ها به طور قابل توجهی بهبود یافت. یک ژل آلی پلی یورتانی بر پایه کیتین، متشکل از ایزو فورون دی ایزو سیانات، پل اتیلن گلیکول و کیتین، بعنوان یک ماده پلیمری هوشمند توسط زو سین چنا و همکاران سنتز و مطالعه شد [10]. بخش های نرم پیش پلیمر که ناشی از پلی اتیلن گلیکول بود، خصوصیات الاستومری و نیز آبدوستی این ترکیبات پلی یورتانی بر پایه کیتین را ایجاد نمود. قسمت های سخت هم که متشکل از کیتین و ایزو فورون دی ایزو سیانات بودند، با توجه به وجود باندهای یورتانی قطبی، نقش آبرگزیزی را در حل لاهای آلی قطبی ارائه نمودند. این کوپلیمر سنتز شده یک ژل آلی قابل تزریق در دمای پایین بود که در دمای تقریبی 105 درجه سانتی گراد به ژل آلی نیمه جامد تبدیل می شد. روغن کرچک نیز یکی دیگر از پرمصرف ترین مواد طبیعی است که در سنتز پلی یورتان ها استفاده می شود. در یک کار تحقیقاتی، از مخلوط روغن کرچک و گلیسروول خام بعنوان یک پلی ال تجدید پذیر، برای تهیه فوم های پلی یورتانی سخت استفاده شد [11]. فوم های تهیه شده پتانسیل بالایی را برای استفاده به عنوان عایق حرارتی از خود نشان دادند. همچنین برای ساخت فوم هیبریدی پلی یورتان - اوره، از روغن سویا اکسید شده با هوا استفاده شد [12]. این مطالعه نشان داد که در فرآیند سنتز یک مرحله ای فوم، رابطه مستقیمی بین مقاومت در برابر خوردگی و آبرگزیزی مواد، با ناممکنی مورفو لوژی فازی مواد، وجود دارد. در یکی از کارهای تحقیقاتی، فوم های نرم پلی یورتانی با اضافه کردن مواد طبیعی مشتق شده از پوست گردو و فندق تهیه شدند [13]. بعضی از خواص فیزیکی مکانیکی فوم های تهیه شده، شامل چگالی ظاهری، سختی، انعطاف پذیری و تغییر شکل غیر قابل باز گشتن، اندازه گیری شد. نتایج این اندازه گیری ها نشان داد، در صورت

پوسته‌های برنج از یکدیگر جدا شده، کاملاً در محیط پخش شوند. آنگاه به این مخلوط 6 گرم ایزوسیانات پلیمری (20 درصد وزنی)، بهمراه 4 قطره دی‌بوتیل تین دی‌لورایت، اضافه گردید. آنگاه واکنش اصلاح ایزوسیاناتی به مدت 48 ساعت تحت جو نیتروژن صورت پذیرفت.

### 3-3-2. تهیه کامپوزیت‌های فومی

پس از آماده‌سازی و اصلاح پوسته‌های برنج، سه فوم پلی‌بورتان خالص (PU)، فوم حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح شده با 20 درصد وزنی ترکیبات ایزوسیاناتی (PURH – 20 – 5)، نمونه فوم حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح شده با 20 درصد وزنی ترکیبات ایزوسیاناتی بر روی پوسته برنج از قبل آمایش قلیایی شده (PURAH – 20 – 5) اصلاح، تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

برای ساخت نمونه‌های فومی، با توجه به توصیه شرکتی که مواد اولیه فوم از آن تهیه گردیده بود، نسبت اختلاط 100 به 120، به ترتیب برای آمیزه پلی‌ال و ایزوسیانات در نظر گرفته شد، به عبارت دیگر با توجه به قالب مورد استفاده، مقدار 25 گرم پلی‌ال با 30 گرم ایزوسیانات، به مدت 10 ثانیه مخلوط و سپس در قالب ریخته‌گری شد. لازم به ذکر است پوسته‌های برنج با توجه به هر نمونه، به مقادیر لازم از قبل توزین، و به پلی‌ال اضافه شده بود. اختلاط پوسته‌های برنج با پلی‌ال نیز، به مدت 30 ثانیه با همزن مکانیکی و 600 دور بر دقیقه صورت پذیرفت.

### 3- نتایج و بحث

در این پژوهش اثر افروdon پوسته برنج بعد از فرآیندهای اصلاح ایزوسیاناتی و نیز اثر پیش آمایش قلیایی و سپس اصلاح ایزوسیاناتی، بر خواص فیزیکی و مکانیکی فوم‌های سخت عایق پلی‌بورتانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بعد از مشبندی پوسته‌های برنج، بخشی از آن‌ها تحت فرایند آمایش قلیایی قرار گرفتند. در شکل 1 نتایج آزمون طیفسنجی مادون‌قرمز پوسته‌های آمایش قلیایی شده، و پوسته‌های برنج خام، با یکدیگر مقایسه شده است. طیفسنجی مادون‌قرمز یک روش کیفی برای بررسی ساختار ماده و بدست آوردن اطلاعاتی در مورد ساختمان مولکولی آن است. اما می‌توان با استفاده از تکنیک‌هایی از همین آزمون، برای بررسی تغییرات کمی در ساختار مواد نیز، استفاده کرد. یکی از این تکنیک‌ها، نرمالایز کردن طیف‌ها می‌باشد، که با استفاده از قله‌ی مشخصه یک گروه عاملی که در واکنش دخالت نمی‌کند، انجام می‌شود. با توجه به این نکته، و همچنین برای از بین بردن اثر غلظت پوسته‌های برنج در قرص برمید پیاس، نیز فراهم کردن امکان قابلیت مقایسه کردن طیف‌ها با یکدیگر، نرمالایز کردن طیف‌ها انجام گردید. برای این کار و با توجه به ساختار تشکیل‌دهنده اجزای پوسته برنج، طیف مربوط به سیلیکا به عنوان جزئی از ترکیب پوسته برنج که به‌هیچ‌وجه در واکنش اصلاح ایزوسیاناتی شرکت نمی‌کند به عنوان مبدأ انتخاب، و بقیه قله‌ها نسبت به آن نرمالایز گردید.

همانطور که در شکل 1 مشخص است، در اثر آمایش قلیایی شدت پهنا، و ارتفاع قله پیک  $3444\text{ cm}^{-1}$  که متعلق به گروه‌های OH و NH می‌باشد، بیشتر شده است. پوسته برنج از دو بخش آلی و غیرآلی تشکیل شده است. بخش آلی آن شامل سلولز، همی سلولز، لیگنین و مووم‌ها بوده، و بخش غیر آلی آن حاوی سه نوار وابسته به پیوندهای Si-O-Si می‌باشد. در اثر آمایش قلیایی، ناخالصی‌های سطحی و مووم‌های موجود بر پوسته‌های برنج حذف گردیده، موقعیت‌های گروه‌های هیدروکسیل، فعال می‌گردند. همین امر باعث افزایش ارتفاع قله و نیز پهن شدن پیک ناحیه  $3444\text{ cm}^{-1}$  می‌گردد.

هیدروکسیل، امکان توزیع مناسب و واکنش پوسته برنج با بستر پلی‌بورتانی نیز فراهم گردد. پس از بررسی فرآیندهای اصلاح کردن و انجام اصلاح با 20 درصد وزنی ترکیبات ایزوسیاناتی، 5 درصد وزنی از این مواد در فوم‌های کامپوزیتی پلی‌بورتانی استفاده شد. سپس رفتار خواص مختلف نمونه‌های کامپوزیتی تهیه شده، همچون چگالی، مقاومت فشاری و عایق حرارتی مورد بررسی قرار گرفت.

### 2- تجربی

#### 2-1-2 مواد

مواد اولیه برای ساخت فوم، شامل ترکیبات ایزوسیانات پلیمری با کد Isomak 370 – و پلی‌ال بهمراه سایر اجزای فرمولاسیون، با کد Polymak – 328 از شرکت مواد مهندسی مکرر تهیه شد. برای ساخت نمونه‌های فومی، دو جز مذکور به نسبت مساوی مخلوط، در قالب قرار می‌گرفت. پوسته برنج از کارخانه‌های شالیکوی شمال تهیه، با دستگاه آسیاب خرد و بالک مش 35 غربالگری شد. همچنین از هیدروکسید سدیم و اسید استیک شرکت مرک، برای فرایند آمایش قلیایی استفاده گردید. حللال تولوئن صنعتی نیز برای انجام واکنش اصلاح سطحی پوسته برنج استفاده شد.

#### 2-2- دستگاه‌ها و آزمون‌ها

برای آزمون طیفسنجی مادون‌قرمز از دستگاه اکیونوکس 66 ساخت شرکت بروکر استفاده شد. آزمون چگالی بر اساس استاندارد ASTM D1622 انجام گرفت. نمونه‌های فومی تهیه شده برای انجام آزمون دارای ابعاد  $3\times4\times4$  سانتی‌متر بودند. رفتار عایق حرارتی فوم‌های سنتزی توسط دستگاه تی سی 1 200 ساخت شرکت تاروس مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون مقاومت فشاری مطابق با روش استاندارد ASTM D1621-16 و با دستگاه شرکت سنتام انجام گرفت. همچنین برای بررسی ساختار سلولی فوم‌ها، از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی تی اسکن مدل و گا 2 استفاده گردید.

#### 2-3- روش‌ها

##### 2-3-2- آمایش قلیایی

آمایش این محصولات با روش‌های متفاوتی امکان‌پذیر می‌باشد. در اینجا برای اصلاح پوسته‌های برنج از روش آمایش قلیایی استفاده شد. در این روش ابتدا پوسته‌های برنج تهیه شده، توسط آسیاب خرد شدند. سپس، پوسته‌ها با استفاده از الک مش 35، غربالگری شده برای مرحله بعد آماده گردیدند. در ادامه، محلول 5 درصد وزنی سود، از مخلوط کردن سود آزمایشگاهی با میزان لازم از آب مقطر، تهیه شد. آنگاه پوسته برنج به مقادیر لازم از سود 5 درصد، اضافه گردید. مخلوط حاصل به مدت 90 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی‌گراد توسط همزن مکانیکی لنگری بزرگ با 600 دور بر دقیقه، هم زده شد. در پایان مخلوطی به رنگ قهوه‌ای تیره حاصل گردید. این تغییر رنگ ناشی از جداسازی ناخالصی‌های سطحی از روی پوسته برنج بود. در نهایت پوسته‌های تحت آمایش قلیایی گرفته، توسط اسید استیک گلادسیال خنثی شد. پوسته‌های برنج بعد از خنثی‌سازی، سه بار با آب شهری و دو بار با آب مقطر، شستشو داده شده، پس از خشک شدن، آماده استفاده گردیدند.

#### 2-4- اصلاح ایزوسیاناتی پوسته‌های برنج

ابتدا پوسته‌های برنج به مدت 24 ساعت در آون 100 درجه سانتی‌گراد قرار داده شده، تا کاملاً خشک گردد. سپس 30 گرم پوسته برنج عاری از رطوبت به cc 200 تولوئن خشک اضافه گردید. مخلوط حاصل به مدت 30 دقیقه در دمای 80 درجه سانتی‌گراد با سرعت همزن 300 دور بر دقیقه هم زده شد، تا


وقتی که از فوم صحبت می‌گردد، اولین ویژگی مهم آن مقدار چگالی فوم می‌باشد. در جدول ۱ چگالی سه نوع فوم مذکور با یکدیگر مقایسه شده است. بطور معمول با اضافه کردن یک ماده به عنوان پرکننده، چگالی فوم نیز تغییر کرده، و افزایش می‌یابد. همانطور که در جدول دیده می‌شود، چگالی هر دو نمونه حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح شده ایزوسیاناتی، از نمونه فوم خالص یا فاقد پوسته برنج، بیشتر می‌باشد. درصد افزایش چگالی نمونه حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده (PUARH-20-5) و نمونه فوم حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده (PUARH-20-5)، به ترتیب ۱۷.۱٪ و ۱۵.۵٪ می‌باشد. به عبارت دیگر، افزایش چگالی در نمونه حاوی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی از پیش قلیایی شده، کمتر از نمونه دیگر است. این نتیجه نشان می‌دهد که نمونه فوم PURAH - 20 - 5، باعث ناهمگونی کمتری در ساختار سلولی فوم شده، و در نتیجه، منجر به افزایش کمتر چگالی شده است.

**جدول ۱** مقایسه چگالی سه نمونه فوم پلی‌پورتانی خالص (PU)، حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده (PURH-20-5) و نمونه فوم حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده (PUARH-20-5).


**Table 1** Density comparison of three samples of pure pu foam (PU), containing 5% by weight of isocyanate modified rice husk (PURH-20-5) and foam samples containing 5% by weight of pre-alkaline treat isocyanate-modified rice husk (PUARH-20-5).

چگالی (Kg/m <sup>3</sup> )	نمونه
32.05	PU
37.52	PURH-20-5
37.02	PUARH-20-5

برای بررسی خواص مقاومت فشاری، خواص هر سه نمونه فوم، تحت آزمون استاندارد 16 - ASTM D1621 بررسی گردید. در شکل ۳ مدول فشاری هر سه نمونه با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که اضافه کردن تنها ۵ درصد وزنی پرکننده پوسته برنج، منجر به افزایش قابل




**شکل ۳** مقایسه مدول فشاری سه نمونه فوم پلی‌پورتانی خالص (PU)، حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده (PURH-20-5) و نمونه فوم حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده (PUARH-20-5).



**Fig. 1** Comparison of FTIR spectrum of rice husk crude with alkaline treated rice husk.

شکل ۱ مقایسه طیف FTIR، پوسته‌های برنج خام و آمایش قلیایی شده.


برای بررسی چگونگی کیفیت انجام اصلاح ایزوسیاناتی، طیف‌های مادون‌قرمز پوسته‌های خام برنج و پوسته‌های اصلاح شده ایزوسیاناتی، در شکل ۲، مقایسه گردیده‌اند. لازم به ذکر است که برای اطمینان از عدم حضور ترکیبات ایزوسیاناتی واکنش نکرده، نمونه‌های اصلاح شده، چندین بار با حل تولوئن خشک شسته شو داده شدند. پیکی که در ناحیه ۲270 cm⁻¹ مشاهده می‌گردد، مربوط به گروه‌های آزاد ایزوسیاناتی بوده، و به خوبی اتصال ترکیبات ایزوسیاناتی و یا به عبارت دیگر، اصلاح ایزوسیاناتی پوسته برنج را تأیید می‌کند. همچنان، همانطور که در شکل مشاهده می‌گردد، پیک ۳200 cm⁻¹ تا ۳500 cm⁻¹ در طیف مادون‌قرمز مربوط به پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده، هم از مساحت کمتری برخوردار بوده و هم کمی به طول موج‌های بزرگ‌تر تمایل پیدا کرده است. این پدیده، مصرف گروه‌های هیدروکسیل و ایجاد گروه‌های NH مربوط به باندهای پورتانی، در اثر واکنش گروه‌های ایزوسیاناتی با گروه‌های هیدروکسیل پوسته برنج را نشان می‌دهد. چون پیک‌های مربوط به گروه‌های NH باندهای پورتانی، علی‌رغم همپوشانی با پیک‌های مربوط به گروه‌های OH از پنهانی کمتری برخوردار بوده، و تمایل کمی به طول موج‌های بالاتر دارد. در ادامه سه نمونه فومی شامل فوم پلی‌پورتانی خالص (PU)، نمونه حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده (PURH-20-5) و نمونه فوم حاوی ۵ درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده (PUARH-20-5)، تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت.



**Fig. 2** Isocyanate modification investigation of alkaline treated of Rice Husk.

شکل ۲ بررسی اصلاح ایزوسیاناتی پوسته برنج آمایش قلیایی شده، توسط طیفسنجی مادون‌قرمز

فوم‌های پلی‌بورتانی حاوی پوسته برنج کمک نموده است. به عبارت دیگر اثر تخریبی ساختار سلولی قابل توجه نبوده است. برای مشاهده ساختار سلولی، از نمونه‌های فومی، تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی تهیه گردید. تصاویر مربوط به هر سه نمونه در شکل ۵ مشاهده می‌گردد.



**Fig. 5.** Microscopic images of three samples of pure PU foam (PU) (a), containing 5% by weight of isocyanate modified rice husk (PURH-20-5) (b), and foam samples containing 5% by weight of pre-alkaline treat isocyanate modified rice husk (PUARH-20-5) (c).

شکل ۵ عکس‌های میکروسکوپی از ساختار سلولی سه نمونه فوم پلی‌بورتانی خالص (الف) (PU)، حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده (ب) (PURH-20-5) و نمونه فوم حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده (ج) (PUARH-20-5).

توجهی مقادیر مدول فشاری به میزان 63.84٪ / 88.97٪ به ترتیب برای نمونه حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده (PURH-20-5) و نمونه فوم حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده (PUARH-20-5)، شده است. در اینجا نیز رفتار نمونه‌های آمایش قلیایی شده، از سایر نمونه‌ها، قابل قبول‌تر می‌باشد. همین رفتار نیز در زمینه استحکام یا مقاومت فشاری نمونه فوم پلی‌بورتانی خالص از 147 کیلو پاسکال، به مقدار 165 کیلو پاسکال، برای نمونه حاوی 5 درصد پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از پیش قلیایی شده، می‌رسد. دلیل این رفتار را می‌توان به این صورت بیان نمود. با توجه به نتایج حاصل شده، وقتیکه نمونه‌ها تحت همایش قلیایی قرار می‌گیرند، موقعیت‌های گروههای هیدروکسیل، فعال گردیده، امکان واکنش آن‌ها با گروههای ایزوسیاناتی، فراهم می‌شود. در اثر این پراکندگی خوبی حاصل می‌گردد. این بهبود خواص فشاری، برای کاربردهای مثل ساندويچ پائل می‌تواند، بسیار مفید باشد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و امکان‌سنجی افزودن پوسته‌های برنج به فوم‌های متداول عایق حرارتی پلی‌بورتانی بود. به همین دلیل، بررسی چگونگی اثر اضافه کردن پوسته برنج، بر روی رفتار عایق حرارتی نمونه‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. بنابراین هر سه نمونه فوم، از نظر عایق حرارتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون هدایت حرارتی برای دمای 30 درجه سانتی‌گراد در جدول 2 ارائه شده است.

**جدول 2** نتایج هدایت حرارتی سه نمونه فوم پلی‌بورتانی خالص (PU)، حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده (PURH-20-5) و نمونه فوم حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده (PUARH-20-5).

**Table 2** Heat conductivity results of three samples of pure pu foam (PU), containing 5% by weight of isocyanate-modified rice husk (PURH-20-5) and foam samples containing 5% by weight of pre-alkaline treat isocyanate-modified rice husk (PUARH-20-5).

نمونه	هدایت حرارتی w/(m*k)
PU	0.030241
PURH-20-5	0.02807
PUARH-20-5	0.029661

همانطور که از اطلاعات جدول 2 مشخص است، با افزایش 5 وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی، چه با آمایش قلیایی، و چه بدون آمایش قلیایی، هدایت حرارتی کمی کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر رفتار عایق حرارتی کمی بهبود پیدا کرده است. این رفتار برای این دسته از فوم‌های عایق حرارتی، مفید می‌باشد. وجود پوسته‌های برنج در فوم پلی‌بورتانی، می‌تواند منجر به دو اثر متضاد در رفتار عایق حرارتی فوم‌ها گردد. اولاً چون خود این مواد عایق حرارتی می‌باشند، بنابراین می‌توانند در مجموع به رفتار عایق حرارتی فوم پلی‌بورتانی کمک کنند. از طرف دیگر وجود سلول‌های حاوی گاز پف زا عامل اصلی و موثر برای رفتار عایق حرارتی فوم‌های پلی‌بورتانی است. وجود پوسته برنج در فرمولاسیون فوم، می‌تواند تشکیل، رشد و همگونی این سلول‌ها را تحت تأثیر منفی قرار داده، منجر به کاهش میزان عایق حرارتی شود. نتایج جدول 2 نشان می‌دهد که برآیند این دو اثر متضاد، در نهایت به بهبود رفتار عایق حرارتی

- Foam Prepared from Sugar-Cane Bagasse Polyol,” *Materials Chemistry and Physics*, Vol. 129, pp. 301–307, 2011.
- [7] Sonnenschein, M. F., Wendt, B. L., “Design and Formulation of Soybean Oil Derived Flexible Polyurethane Foams and Their Underlying Polymer Structure/Property Relationships,” *Polymer*, vol. 54, pp.2511-2520, 2013.
- [8] Cinelli, P., Anguillesi, I., Lazzeri, A., “Green synthesis of Flexible Polyurethane Foams from Liquefied Lignin,” *European Polymer Journal*, Vol. 49, pp. 1174–1184, 2013.
- [9] Pei, A., Malho, J. M., Ruokolainen, J., Zhou, Q., Berglund, L. A., “Strong Nanocomposite Reinforcement Effects in Polyurethane Elastomer with Low Volume Fraction of Cellulose Nanocrystals,” *Macromolecules*, Vol. 44, pp. 4422–4427, 2011.
- [10] Chena, S. H., Tsaoa, C. T., Chang, C. H., Wuc, Y. M., Liua, Z. W., Lind, C. P., Wange, C. K., Hsieha, K. H., “Synthesis and Characterization of Thermal-Responsive Chitin-Based Polyurethane Copolymer as A Smart Material, Carbohydrate Polymers,” Vol. 88, pp. 1483–1487, 2012.
- [11] Carriço, C. S., Fraga, T., Carvalho, V. E., Pasa, V. M. D., “Polyurethane Foams for Thermal Insulation Uses Produced from Castor Oil and Crude Glycerol Biopolymers,” *Molecules*, Vol. 22, pp. 1091-1105, 2017.
- [12] Ouriquea, P. A., Krindgesa, I., Aguzzolia, C., Figueroaa, C. A., Amalvyb, J., Wankea, C. H., Bianchia, O., “Synthesis, Properties, and Applications of Hybrid Polyurethane–Urea Obtained from Air-Oxidized Soybean Oil,” *Progress in Organic Coatings*, Vol. 108, pp. 15–24, 2017.
- [13] Bryskiewicz, A., Zieleniewska, M., Przyjemska, K., Chojnacki, P., Ryszkowska, J., “Modification of Flexible Polyurethane Foams by The Addition of Natural Origin Fillers,” *Polymer Degradation and Stability*, Vol. 132, pp. 32-40, 2016.
- [14] Septevania, A. A., Evansa, D. A.C., Martina, D. J., Annamalaia, P. K., “Hybrid Polyether-Palm Oil Polyester Polyol Based Rigid Polyurethane Foam Reinforced with Cellulose Nanocrystal,” *Industrial Crops & Products*, Vol. 112, pp. 378–388, 2018.
- [15] Torkaman, J., Fatehmy, S.M., “Modifying The Bondability of Rice Husk/Sodium Silicate Particleboard by Using Diisocyanate,” In Persian, *Iranian Journal of Polymer Science and Technology*, Vol. 21pp.3-8, 2008.
- [16] Torkaman, J., Fatehmy, S.M., “Investigating The Properties of Rice Husk/Urea Formaldehyde Resin Particleboard by Using Diisocyanate,” In Persian, *Iranian Journal of Polymer Science and Technology*, Vol. 21. pp. 99-105, 2008.
- [17] Rozman, H. D., Ang, L. G., Tay G. S., Abubakar A. “The Mechanical Properties of Rice Husk-Polyurethane Composites,” *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, Vol. 42, pp. 327–343, 2003.
- [18] Navarro, M. V., Vega-Baudrit, J. R., Sibaja, M. R., Melero, F. J., “Use of Rice Husk as Filler in Flexible Polyurethane Foams,” *Macromolecular Symposia*, Vol. 321, pp. 202–207, 2012.

همانطور که در شکل ۵(b) مشخص است، در صورت استفاده از پوسته‌های برنج اصلاح شده ایزوسیاناتی بدون آمایش قلیایی، مقداری ناهمگونی در ساختار سلولی ایجاد می‌گردد. اما با آمایش قلیایی به هم ریختگی ساختار سلولی کمتر شده، در نتیجه میزان ناهمگونی سلول‌ها کاهش می‌یابد. دلیل ارائه خواص بهتر این نمونه نیز، مربوط به کمتر شدن ناهمگونی کامپوزیتی است. نتایج این آزمون تأیید کننده حفظ رفتار عایق حرارتی فوم‌های کامپوزیتی حاوی ذرات پوسته برنج است. همانطور که بیان شد، هر چند کمی از همگونی ساختار سلولی فوم‌های پلی‌بورتانی کمتر شده است، اما همچنان ساختار کلی فوم‌های پلی‌بورتان حفظ شده، و همین مسئله باعث عدم افت خواص عایق حرارتی نمونه‌ها گردیده است.

#### 4- نتیجه‌گیری

در این پژوهش از پوسته برنج که یکی از ضایعات قابل توجه کشاورزی در کشور می‌باشد، برای استفاده در کامپوزیت‌های فومی عایق حرارتی پلی‌بورتانی استفاده گردید. پس از مشبندی پوسته‌های برنج، بخشی از آن تحت آمایش قلیایی قرار گرفت. سپس هر دو قسمت آمایش قلیایی شده و نشده، با 20 درصد وزنی ترکیبات ایزوسیاناتی واکنش داده، ترکیبات ایزوسیاناتی بر روی پوسته برنج نشانده شد. سپس 5 درصد وزنی از هر گروه، در کامپوزیت‌های فوم‌های پلی‌بورتانی استفاده گردید. درصد افزایش چگالی نمونه حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده ((PURH-20-5)) PURH-20-5 و نمونه فوم حاوی 5 درصد وزنی پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده از قبل آمایش قلیایی شده برنج اصلاح ایزوسیاناتی از پیش قلیایی شده، نتایج بهتری حاصل گردید. با توجه به این نتایج، استفاده از پوسته برنج اصلاح ایزوسیاناتی شده، ضمن کمک به زیست‌تحریک‌پذیر کردن فوم‌های پلی‌بورتانی، علاوه بر مزیت اقتصادی، باعث بهبود خواص، بویژه استحکام فشاری می‌شود.

#### 5- مراجع

- 1] Simon, J., Muller, H. P., Koch, R., Muller, V., “Thermoplastic and Biodegradable Polymers of Cellulose,” *Polymer Degradation and Stability*, Vol. 59, pp. 107-I 15, 1998.
- 2] Nabi Saheb, D., Jog, J. P., “Natural Fiber Polymer Composites: A Review,” *Advances in Polymer Technology*, Vol. 18, pp. 351–363. 1999.
- 3] Ghasemi, I., Kord, B., “Long-term Water Absorption Behaviour of Polypropylene/Wood Flour/Organoclay Hybrid Nanocomposite,” *Iranian Polymer Journal*, Vol. 18, pp. 683-691, 2009.
- 4] Sawai, D., Nozoe, Y., Yoshitani, T., Tsukada Y., “Development of New Cellulose-based Polymers with Excellent Melt-Processability,” *Fujifilm Research & Development*, Vol. 57, pp. 55-58, 2012.
- 5] Gama, N. V., Soares, B., Freire, C. S. R., Silva, R., Neto, C. P., Barros-Timmons, A., Ferreira, A., “Bio-Based Polyurethane Foams Toward Applications Beyond Thermal Insulation,” *Materials and Design*, Vol. 76, pp. 77–85, 2015.
- 6] Abdel Hakima, A. A., Nassara, M., Emamb, A., Sultana, M., “Preparation and Characterization of Rigid Polyurethane