



مدل سازی مایکرومکانیک و بررسی تجربی خواص الاستیک کامپوزیت پلیمری تقویت شده با سیم‌های کوتاه حافظه‌دار

سید محمد رضا خلیلی^{۱*}، علی سعیدی^۲

۱- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

۲- دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

*تهران، صندوق پستی ۱۹۹۹۱۴۳۳۴۴، smrkhalili2005@gmail.com

چکیده

آلیاژهای حافظه‌دار بهدلیل خواص منحصر به‌فرد مکانیکی و فیزیکی خود، در سال‌های اخیر برای تقویت کامپوزیت‌های پلیمری در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله مدل میکرومکانیک مبتنی بر روش اشلی و مدل هالپین-سای برای پیش‌بینی خواص کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با سیم‌های کوتاه حافظه‌دار با جهت‌گیری تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. تغییرات تدریجی مدول الاستیک در سیم‌های حافظه‌دار در اثر تبدیل فار مارتزیتی در مدل مایکرومکانیک نمود در نظر گرفته شده است. بهمنظور صحنه‌سنجی نتایج سیم‌های کوتاه از جنس آلیاژ حافظه‌دار در داخل رزین اپوکسی جاسازی شده و کامپوزیت حاصل برای بررسی خواص الاستیک تحت آزمون کشش قرار گرفت. نتایج تجربی آزمایش کشش کامپوزیت و همچنین نتایج مقالات دیگر مقایسه شد. تأثیر کسر حجمی سیم‌های حافظه‌دار و همچنین ضریب لاغری و جهت‌گیری سیم‌ها بر روی مدول الاستیک کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کسرهای حجمی کمتر از ۰.۵٪، ضریب لاغری قابل قبول برای بهبود چشمگیر مدول الاستیک کامپوزیت در حدود ۲۵ می‌باشد، در حالی که در کسرهای حجمی بزرگتر از ۱۵٪، ضریب لاغری مناسب مقادیر بزرگتر از ۴۰ می‌باشد.

اطلاعات مقاله

دریافت: آبان ۹۳

پذیرش: بهمن ۹۳

کلیدواژه‌گان:

مایکرومکانیک

آلیاژ حافظه‌دار

سیم کوتاه، کامپوزیت

خواص الاستیک

Micromechanics modeling and experimental characterization of shape memory alloy short wires reinforced composites

Seyed Mohamad Reza Khalili*, Ali Saeedi

Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

*P.O.B. 1999143344, Tehran, Iran, smrkhalili2005@gmail.com

Keywords

Micromechanics
Shape memory alloy
composites
short wire
elastic properties

Abstract

Shape memory alloys (SMAs) due to their extraordinary physical and mechanical properties, recently are used to enhance the mechanical properties of composites. In the present paper micromechanics model based on Eshelby's equivalent inclusion and Halpin-Tsai model was used in order to predict the elastic properties of randomly oriented shape memory alloy short wires reinforced epoxy. The presented incremental micromechanics model considers the gradual changes in the elastic modulus of the SMA wires due to martensite phase transformation. Experimental tensile tests were applied to the shape memory alloy short wires/epoxy composites to investigate the accuracy of the model. The micromechanics results were in good agreement with the experimental results and also the previously reported results in the literature. The effect of shape memory alloy wires volume fraction as well as the aspect ratio of the wires was investigated on the elastic modulus of SMA/epoxy composites. Moreover the effect of orientation of SMA wires on the modulus of composites was studied. Micromechanics results showed that in SMA volume fractions lower than 5%, the minimum acceptable aspect ratio of wires is about 25, However for SMA volume fraction above 15%, aspects ratios above 40 are required in order to enhance the elastic modulus of the composites efficiently.

تحقیقات انجام شده، اثرات آلیاژهای حافظه‌دار بر ویژگی‌های مختلفی مانند

سفتی، استحکام، چقرمگی شکست، کاهش آسیب و غیره مورد بررسی قرار

گرفته است [۱-۵]. پاسخ مکانیکی سازه می‌تواند تنها به دلیل تعیین در

خواص مکانیکی مختلف کامپوزیت‌ها رشد چشمگیری پیدا کرده است. در

۱- مقدمه

برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده نمایید:

Khalili, S. M. R. and Saeedi, A., "Micromechanics modeling and experimental characterization of shape memory alloy short wires reinforced composites" Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 2, No. 1, pp. 1-6, 2015.

در این مقاله تاثیر افزودن سیم‌های کوتاه حافظه‌دار به رزین اپوکسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل مایکرومکانیک بر اساس روش ذره معادل اشلبی و مدل موری-تلاناکا و بر اساس تغییرات تدریجی خواص الاستیک با کسر حجمی مارتزیت توسعه می‌یابد. نمونه‌های رزین اپوکسی دارای سیم‌های کوتاه حافظه‌دار ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته و در نهایت نتایج تجربی با نتایج مدل مایکرومکانیک مقایسه می‌شود.

۲- مدل مایکرومکانیک

مدل ارائه شده توسط ژو و همکاران [۱۶] برای مدل سازی کامپوزیت دارای سیم‌های تک جهت آلیاژ حافظه‌دار استفاده شده است. همچنین تغییرات تدریجی مدول الاستیک با کسر حجمی مارتزیت در این مدل لحاظ نشده است. در این بخش پس از ارائه روابط ساختاری برای زمینه و آلیاژ حافظه‌دار، مدل مایکرومکانیک برای استفاده در کامپوزیت تقویت شده با سیم‌های کوتاه حافظه‌دار با جهات تصادفی و همچنین در نظر گرفتن تغییرات تدریجی مدول الاستیک با کسر حجمی مارتزیت ارائه می‌شود.

۲-۱- معادلات ساختاری

فرم نموی معادله ساختاری زمینه با فرض پلیمر به عنوان یک ماده همگن و دارای خواص مستقل از زمان، به صورت رابطه (۱) ارائه می‌شود [۱۶].

$$d\sigma^M = L^M(d\epsilon - d\epsilon^P - \alpha^M dT) \quad (1)$$

در رابطه (۱)، $d\sigma^M$ نمو تنش، L^M تانسور الاستیک و α^M ضریب انبساط حرارتی زمینه می‌باشد. $d\epsilon$ و $d\epsilon^P$ نیز به ترتیب نمو دما، کرنش کل و کرنش پلاستیک هستند. نمو کرنش پلاستیک به صورت رابطه (۲) محاسبه می‌شود [۱۶].

$$\sigma_M = \sigma_y^M + K(\epsilon_m^P)^n \quad (2)$$

K و n در رابطه (۲) پارامترهای ثابت مواد و σ_y^M نتش تسلیم ماده زمینه می‌باشد. برای آلیاژ حافظه‌دار نیز، معادله ساختاری به شکل رابطه (۳) نوشته می‌شود [۱۶].

$$\sigma_f = L_f(\epsilon^f - \epsilon^{fTr}) \quad (3)$$

در رابطه (۳)، σ نتش در سیم حافظه‌دار و L تانسور الاستیک آلیاژ حافظه‌دار می‌باشد. ϵ^f و ϵ^{fTr} نیز به ترتیب کرنش کل، کرنش حرارتی و کرنش تبدیل آلیاژ حافظه‌دار می‌باشند. کرنش تبدیل از رابطه (۴) محاسبه می‌شود [۱۵].

$$\epsilon^{Tr} = \Lambda \dot{\epsilon} \quad (4)$$

که در آن Λ تابعی از کرنش تک محوره ماکریزم و مقادیر نتش معادل و نتش د در آلیاژ حافظه‌دار بوده و Λ کسر حجمی مارتزیت می‌باشد. رابطه کسر حجمی مارتزیت با نتش و دما مطابق روابط (۵) و (۶) می‌باشد [۱۷].

برای تبدیل مستقیم:

$$\xi = \frac{1}{2}\{\cos[a_M(T - M_f) + b_M\sigma] + 1\} \quad (5)$$

برای تبدیل معکوس:

$$\xi = \frac{1}{2}\{\cos[a_A(T - A_s) + b_A\sigma] + 1\} \quad (6)$$

$$a_M = \frac{\pi}{M_s - M_f} \quad (7)$$

$$a_A = \frac{\pi}{A_f - A_s} \quad (8)$$

$$b_M = -\frac{a_M}{c_M} \quad (9)$$

$$b_A = -\frac{a_A}{c_A} \quad (10)$$

سفتی آلیاژهای حافظه‌دار داخل ماده و یا به خاطر تنش بازیابی آلیاژهای حافظه‌داری که به صورت پلاستیک تغییر طول داده‌اند، تغییر کند [۶]. آلیاژ حافظه‌دار می‌تواند با شکل‌های هندسی متفاوت مانند الیاف متند [۴]، پارچه بافت شده [۷]، وصله در جهت ضخامت [۸] و همچنین الیاف کوتاه [۹] در تقویت پلیمرها به کار گرفته شود.

یامادا^۱ و همکاران [۱۰] اثر افزودن ذرات نیتیونول به ماتریس فلزی آلومینیوم را به صورت تئوری بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که استحکام کامپوزیت فلزی ایجاد شده در اثر افزودن ذرات آلیاژ حافظه‌دار افزایش می‌یابد. ایشان تولید نتش‌های پسماند فشاری در زمینه را دلیل استحکام بخشی این ذرات معرفی نمودند. موراساوا^۲ و همکاران [۱۱] خواص ترمومکانیکی و آسیب کامپوزیت تقویت شده با سیم‌های کوتاه و بلند آلیاژ حافظه‌دار را بررسی نمودند. ایشان به مقایسه تقویت کامپوزیت توسط سیم‌های بلند و کوتاه، با تغییر پلامتر ضریب لاغری و کسر حجمی سیم‌ها پرداختند. آن‌ها دریافتند که میزان نتش فشاری تولید شده در زمینه با افزایش ضریب لاغری آلیاژ حافظه‌دار افزایش پیدا می‌کند. همچنین برای ضریب لاغری بیش از ۲۵٪ سیم‌های کوتاه و بلند خواص مشابهی دارند ^۳ و ^۴ [۱۳، ۱۲]. رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های الیافی تقویت شده با سیم‌های آلیاژهای حافظه‌دار را همراه با سیم‌های کوتاه و ذرات آلیاژ حافظه‌دار بررسی نمودند. تئوری آن‌ها بر پایه تئوری هالپین-سای^۵ می‌باشد. ایشان دریافتند با افزودن ۳/۵٪ آلیاژ حافظه‌دار به رزین مدول ذخیره سازی آن ۶ برابر بیشتر می‌شود و فرکانس طبیعی آن نیز ۱/۲۶ برابر افزایش پیدا می‌کند. روش‌های مایکرومکانیک نیز برای بررسی کامپوزیت‌های تقویت شده با سیم‌های کوتاه آلیاژ حافظه‌دار به کار گرفته شده‌اند. بوید^۶ و همکاران [۱۴] ارتباطات میکرومکانیکی را بر پایه تئوری موری-تلاناکا توسعه دادند تا بتوانند خواص موثر کامپوزیت‌ها با سیم‌های آلیاژ حافظه‌دار را پیش‌بینی نمایند. ایشان نحوه تأثیر نتش‌های طولی و جانبی هم‌دما، بارگذاری حرارتی فاقد نتش، خواص الیاف ترمومکانیکی ثابت و خواص الیاف ترمومکانیک متغیر را بررسی کردند. وانگ^۷ و همکاران [۱۵] به توسعه‌ی روابط مایکرومکانیک برای سیم‌های کوتاه آلیاژ حافظه‌دار تک جهت تحت اثر میدان‌های دمایی پرداختند. در تحقیقات آن‌ها آلیاژ حافظه‌دار به صورت سه بعدی در نظر گرفته شده است. ایشان دریافتند که دمای تبدیل برای کامپوزیت تقویت شده با آلیاژ حافظه‌دار، بیشتر از دمای تبدیل آلیاژ حافظه‌دار می‌باشد و همچنین می‌توان کرنش‌های تبدیل کامپوزیت را بر اساس تغییر کسر حجمی سیم‌های حافظه‌دار و ضریب لاغری آن‌ها طراحی نمود. ژو و همکاران [۱۶] یک رابطه مایکرومکانیک سه فازی برای پیش‌بینی خواص کامپوزیت‌های تقویت شده با سیم‌های کوتاه حافظه‌دار ارائه نمودند. مدل ارائه شده توسط آن‌ها فازهای آستنیت و مارتزیت آلیاژ حافظه‌دار را به صورت جداگانه در نظر گرفته، لیکن تغییر تدریجی خواص الاستیک با کسر حجمی مارتزیت را مورد توجه قرار نمی‌دهد. ایشان نتیجه گرفتند که نتش پسماند فشاری ایجاد شده در زمینه در اثر سیکل بارگذاری و باربرداری، برای سیم‌های کوتاه حافظه‌دار با ضریب لاغری بیش از ۲۵٪ نزدیک به نتش پسماند ایجاد شده توسط سیم‌های بلند حافظه‌دار می‌باشد.

$$E_L = \frac{E_m(1 + 2\frac{L}{D}\eta_L c_f)}{1 - \eta_L c_f} \quad (18)$$

$$E_T = \frac{E_m(1 + 2\eta_T c_f)}{1 - \eta_T c_f} \quad (19)$$

$$\eta_L = \frac{E_f/E_m - 1}{E_f/E_m + 2\frac{L}{D}} \quad (19)$$

$$\eta_T = \frac{E_f/E_m - 1}{E_f/E_m + 2} \quad (19)$$

۳- بررسی تجربی

به منظور مقایسه و صحت سنجی مدل مایکرومکانیک، نمونه های کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با سیم های کوتاه حافظه دار که به صورت تصادفی قرار گرفته اند ساخته شد و مورد آزمایش کشش قرار گرفت. مراحل ساخت و آزمایش نمونه ها در ادامه ارائه می شود.

۳-۱- مواد مورد استفاده


در این پژوهش از آلیاژ حافظه دار محصول شرکت G&H با خواص مکانیکی معروف شده در جدول ۱ استفاده شده است. قطر و طول سیم های کوتاه استفاده شده به ترتیب $\frac{1}{3}$ و ۳۵ میلیمتر می باشد. رزین مورد استفاده نیز از نوع رزین اپوکسی ML506 ساخته شرکت مکرر می باشد.

جدول ۱ خواص مکانیکی آلیاژ حافظه دار مورد استفاده در پژوهش حاضر [۱۹]

مقدار	مشخصه
۲۷/۷ گیگا پاسکال	مدول الاستیک فاز مارتزیت
۷۰/۷ گیگا پاسکال	مدول الاستیک فاز استنتیت
۰/۳	ضریب پواسون
۰/۰۶۷	حداکثر کرنش قابل بارگذاری
$\Delta Mpa/\Delta C$	C_M
$13/8 Mpa/\Delta C$	C_A
۴۹ و ۳۴، ۱۸، ۹ درجه سانتیگراد	دهماهی تبدیل

۳-۲- ساخت و آزمایش نمونه

نمونه های کامپوزیت آلیاژ حافظه دار / اپوکسی منطبق با استاندارد ASTMD638 و به روش قالب گیری ساخته شدند. جهت گیری سیم های حافظه دار در نمونه کاملاً به صورت اتفاقی بوده و درصد وزنی سیم های حافظه دار در نمونه ها $\approx 2\%$ می باشد. سه نمونه آزمون کشش دارای آلیاژ حافظه دار و سه نمونه رزین به عنوان نمونه شاهد برای آزمایش آماده شدند. نمونه ساخته شده به روش قالب گیری در شکل ۱ نشان داده شده است. آزمون کشش مطابق با استاندارد ASTMD638 بر روی نمونه ها انجام گرفت. برای اندازه گیری دقیق تر کرنش ها از اکستنسومتر استفاده گردید. همچنین سرعت فک دستگاه برای آزمایش روی ۲ میلیمتر بر دقیقه تنظیم شد.



شکل ۱ نمونه کامپوزیت آلیاژ حافظه دار- اپوکسی آماده شده برای آزمون کشش

در این حالت نمو زمانی کسر حجمی مارتزیت به صورت رابطه (۸) محاسبه می شود.

$$\dot{\xi} = \frac{\partial \xi}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial \xi}{\partial \sigma} \dot{\sigma} \quad (8)$$

۲-۲- مدل مایکرومکانیک پلیمر تقویت شده با آلیاژ حافظه دار مدل مایکرومکانیک برای پلیمر تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، با استفاده از تئوری ذره معادل اشلبی و با در نظر گرفتن معادلات ساختاری رزین و آلیاژ حافظه دار ساخته می گردد. نمو تنش در امتداد سیم در ماتریس با $\Delta \sigma^M$ نشان داده شده و به صورت رابطه (۹) محاسبه می شود [۱۶].

$$\Delta \sigma^M = L^M \Delta \varepsilon^M \quad (9)$$

با در نظر گرفتن تنش و کرنش فاز تقویت کننده به صورت $\Delta \sigma_f$ و $\Delta \varepsilon_f$ و قسمت مختلف شده آنها به صورت $\Delta \sigma_f$ و $\Delta \varepsilon_f$ و همچنین با در نظر گرفتن کرنش ویژه Δe_f^* رابطه (۱۰) برقرار است.

$$\begin{aligned} \Delta \sigma^f &= \Delta \sigma^M + \Delta \tilde{\sigma} + \Delta \delta_f \\ &= L^f (\Delta \varepsilon^M + \Delta \tilde{\varepsilon} + \Delta \dot{\varepsilon}_f + \Delta \varepsilon^p - \Delta e_f^*) \\ &= L^M (\Delta \varepsilon^M + \Delta \tilde{\varepsilon} + \Delta \dot{\varepsilon}_f + -\Delta \varepsilon_f^*) \end{aligned} \quad (10)$$

قسمت های مختلف شده تنش و کرنش فاز تقویت کننده را می توان با استفاده از تانسور اشلبی S به صورت رابطه (۱۱) بیان نمود.

$$\Delta \dot{\varepsilon}_f = S_f \Delta \varepsilon_f^* \quad (11)$$

$\Delta \delta_f = L^M (S_f - I) \Delta \varepsilon_f^*$ در روابط (۱۱) $\Delta \varepsilon_f^*$ کرنش موثر برای فاز تقویت کننده و I تانسور مرتبه چهار می باشد. طبق تئوری اشلبی، انتگرال تنش توزیع شده در کل دامنه باید صفر شود. بنابراین (رابطه (۱۲)):

$$\Delta \tilde{\sigma} = -L^M c_f (S_f - I) \Delta \varepsilon_f^* \quad (12)$$

c_f کسر حجمی فاز تقویت کننده می باشد. با جایگذاری معادلات (۱۱) و (۱۲) در (۱۰) و ساده سازی رابطه (۱۳) به دست می آید.

$$\begin{aligned} \Delta \varepsilon_f^* &= [L^M + (L^f - L^M)(S - c_f(S - I))]^{-1} \\ &\times [(L^M - L^f)\Delta \varepsilon^M + L^f(\Delta \varepsilon^{fTr} - \Delta \varepsilon^p)] \end{aligned} \quad (13)$$

در روابط فوق $\Delta \varepsilon_f^*$ کرنش ویژه Δe_f^* می باشد. پس از به دست آمدن کرنش ویژه از رابطه (۱۳)، مقادیر تنش در ماتریس و آلیاژ حافظه دار به صورت روابط (۱۴) و (۱۵) به دست می آیند.

$$\Delta \sigma^M = \Delta \sigma^M - L^M c_f \Delta \varepsilon_f^* (S - I) \quad (14)$$

$$\Delta \sigma^f = \Delta \sigma^M + L^M \Delta \varepsilon_f^* (S - I) (1 - c_f) \quad (15)$$

همچنین کرنش ماکروسکوپیک از رابطه (۱۶) محاسبه می شود.

$$\Delta EPS = M^M \Delta \sigma^M + c_f \Delta \varepsilon_f^* + \Delta \varepsilon^p \quad (16)$$


روابط ذکر شده مربوط به کامپوزیت با تقویت کننده تک جهته می باشد. جهت پیش‌بینی خواص الاستیک کامپوزیت تقویت شده با سیم های کوتاه که جهت گیری تصادفی دارند، از مدل هالپین-سای کمک گرفته می شود. کسر حجمی مارتزیت و مدل کشنی الیاف تحت اثر بارگذاری مکانیکی و حرارتی، با استفاده از مدل اشلبی محاسبه شده و مدل الاستیک کامپوزیت، مطابق رابطه هالپین-سای (رابطه ۱۷) به دست آورده می شود [۱۸].

$$E_c = \left(\frac{3}{8}\right) E_L + \left(\frac{5}{8}\right) E_T \quad (17)$$


در رابطه (۱۷) روابط (۱۸) و (۱۹) برقرار است.

1. Perturbed part

2. Eigenstrain




شکل ۲ مقایسه نتایج تنش و کرنش مدل مایکرومکانیک حاضر و نتایج آزمایشگاهی در حالت سیم‌های حافظه‌دار تک جهته [۱۷]



شکل ۳ نمودار تنش-کرنش برای نمونه تقویت شده توسط سیم‌های کوتاه حافظه‌دار با جهت‌گیری تصادفی

با توجه به شکل ۴ مشاهده می‌شود که مدول الاستیک سیم‌ها در ابتدا برابر با مدول فاز استنیت آلیاژ حافظه‌دار می‌باشد.



شکل ۴ تغییرات مدول الاستیسیته سیم‌های حافظه‌دار در حین کشش نمونه

۴- نتایج و بحث

۴-۱- صحنه‌سنگی نتایج

به منظور صحه‌گذاری مدل مایکرومکانیک، در حالت خاص که سیم‌های حافظه‌دار به صورت تک جهته در داخل پلیمر قرار گرفته‌اند، نتایج به دست آمده از مدل با نتایج به دست آمده از آزمایش توسط هاما و ممکاران [۱۷] بر روی نمودار تنش و کرنش آلومینیوم تقویت شده با آلیاژ حافظه‌دار در شکل ۲ مقایسه شده‌اند. خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ حافظه‌دار و زمینه آلومینیومی در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲ خواص مکانیکی زمینه آلومینیوم و سیم‌های حافظه‌دار [۲۰]

ماده	مشخصه	مقدار
آلیاژ حافظه‌دار	مدول الاستیک فاز باز	۲۶/۳ گیگاپاسکال
آلیاژ حافظه‌دار	مارتنزیت	۶۷ گیگاپاسکال
آلیاژ حافظه‌دار	استنیت	۰/۴۳ ضریب پواسون
آلیاژ حافظه‌دار	حداکثر کرنش قابل بازیافت	۰/۰۶۷
آلیاژ حافظه‌دار	C_M	$7/VMPa/\text{^{\circ}C}$
آلیاژ حافظه‌دار	C_A	$7/1MPa/\text{^{\circ}C}$
آلیاژ حافظه‌دار	دهماهی تبدیل	۵۶، ۴۵، ۱۵، ۷ درجه سانتی‌گراد
آلومینیوم	مدول الاستیک	۷۰ گیگاپاسکال
آلومینیوم	ضریب پواسون	۰/۳
آلومینیوم	تنش تسیلم	۳۵ مگاپاسکال
آلومینیوم	ثوابت ماده	$K=445MPa, n=0.49$

با توجه به شکل ۲ نتایج مدل‌سازی شده در حالت قرار گیری سیم‌های حافظه‌دار به صورت تک جهته دارای تطابق خوبی با نتایج به دست آمده از آزمایش هستند و اختلاف بین مدول اندازه‌گیری شده در حدود ۱۰٪ می‌باشد. به منظور صحه‌گذاری نتایج در حالت جهت‌گیری تصادفی سیم‌های حافظه‌دار، از نتایج به دست آمده توسط تست نمونه آزمایشگاهی در کار حاضر استفاده می‌گردد. نمودار تنش-کرنش آزمایش کشش نمونه اپوکسی تقویت شده با آلیاژ حافظه‌دار در شکل ۳ نمایش داده شده است.


نتایج به دست آمده برای مدول الاستیسیته توسط روش تجربی و مدل مایکرومکانیک در جدول ۳ ارائه شده است. با توجه به جدول ۳ مشخص است که نتایج تطابق خوبی با یکدیگر دارا هستند و اختلاف بین نتایج در این حالت کمتر از ۲٪ می‌باشد.

جدول ۳ مدول الاستیک کامپوزیت اپوکسی / آلیاژ حافظه دار

مدول الاستیسیته (آزمایش)	مدول الاستیک (مایکرومکانیک)	مقدار
۲۷۸۹ مگاپاسکال	۲۷۵۵ مگاپاسکال	

مطابق معادله ساختاری ارائه شده برای آلیاژ حافظه‌دار، تنش وارد شده به سیم‌های حافظه‌دار در داخل کامپوزیت پلیمری باعث ایجاد تغییر فاز در سیم‌ها می‌شود. در اثر تغییر فاز، کسر حجمی مارتینزیت در سیم‌های حافظه‌دار تغییر کرده و مدول الاستیسیته سیم نیز تغییر می‌کند. شکل ۴ تغییرات مدول الاستیسیته برای سیم حافظه‌دار قرار گرفته در داخل زمینه پلیمری را نمایش می‌دهد.

ترتیب 19% ، 31% و 38% برای نمونه های با کسر حجمی 5% ، 10% و 15% افزایش می یابد.




شکل ۶ نمودار تغییرات مدول الاستیستیه با ضریب لاغری سیم های حافظه دار

برای کامپوزیت تقویت شده با سیم های کوتاه آلیاژ حافظه دار، حداقل ضریب لاغری برای فاز تقویت کننده در مرجع [11] مقدار 25% پیشنهاد شده است. با توجه به شکل ۶ واضح است که تغییرات مدول کامپوزیت برای ضریب لاغری های کمتر از 25% چشمگیر بوده و بنابراین ضریب لاغری های قرار گرفته در این محدوده، برای ساخت کامپوزیت مناسب نمی باشند. همچنین برای کسرهای حجمی بزرگتر مانند کسر حجمی 15% ، انتخاب ضریب لاغری های بزرگتر از 40% مناسب می باشد.

۴-۴-اثر جهت گیری سیم های حافظه دار

همانگونه که در بخش ۲-۲ اشاره گردید، در این مقاله جهت گیری سیم های حافظه دار به صورت تصادفی در نظر گرفته شده است. برای بررسی تاثیر جهت گیری سیم های حافظه دار بر مدول الاستیک کامپوزیت، نتایج حالت جهت گیری تصادفی و حالت جهت گیری تک جهت سیم ها در راستای بارگذاری مقایسه می شوند. شکل ۷ مقایسه نتایج بین این دو حالت را نمایش می دهد.




شکل ۷ مقایسه مدول الاستیستیه کامپوزیت در دو حالت جهت گیری تصادفی و جهت گیری تک جهت سیم های حافظه دار

با افزایش تنفس به مقادیر بزرگتر از تنفس بحرانی برای آلیاژ حافظه دار، تغییر فاز استنتیت به مارتنتیت شروع می شود. حاصل این تغییر فاز، تغییر مدول الاستیستیه در سیم های حافظه دار می باشد. این تغییر مدول در سیم ها، در مدول کامپوزیت تاثیر گذار می باشد.

۴-۵- تاثیر کسر حجمی آلیاژ حافظه دار

به منظور تعیین تاثیر کسر حجمی آلیاژ حافظه دار مدل مایکرومکانیک با درصد های وزنی مختلف اجرا و نتایج مدول الاستیستیه محاسبه می شود. کسر حجمی سیم های حافظه دار بین 1% تا 25% درصد انتخاب می شوند. نتایج مدول الاستیستیه برای نمونه های ذکر شده در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل ۵ مدول الاستیستیه کامپوزیت اپوکسی/آلیاژ حافظه دار بازی کسر حجمی مختلف تقویت کننده

همانگونه که از شکل ۵ مشخص است، افزایش کسر حجمی سیم های تقویت کننده، افزایش مدول الاستیستیه کامپوزیت را به همراه داشته و تغییرات مدول الاستیستیه بر حسب کسر حجمی رفتاری غیر خطی دارد. نتایج نشان می دهد که تاثیر آلیاژ حافظه دار بر افزایش مدول در کسرهای حجمی بیش از 10% بسیار چشمگیر است، به طوریکه در درصد حجمی 10% برای آلیاژ حافظه دار، مدول الاستیستیه به میزان 54% افزایش پیدا کرده است. این میزان افزایش در درصد های حجمی بالاتر بیشتر می شود، به طوریکه در درصد حجمی 25% آلیاژ حافظه دار بیش از 150% افزایش در مدول الاستیستیه مشاهده می شود.

۴-۶- تاثیر ضریب لاغری سیم حافظه دار

علاوه بر کسر حجمی، ضریب لاغری (نسبت طول به قطر) سیم های کوتاه حافظه دار نیز در مدول الاستیستیه کامپوزیت موثر است. در کامپوزیت های تقویت شده با الیاف کوتاه، هر چه ضریب لاغری بزرگتر باشد، کارایی الیاف در تقویت کامپوزیت بیشتر می شود. بررسی نقش ضریب لاغری سیم ها بر رفتار الاستیک کامپوزیت توسط مدل مایکرومکانیک انجام گرفت. شکل ۶ تغییرات مدول الاستیستیه کامپوزیت را با ضریب لاغری سیم های حافظه دار نمایش می دهد. سه کسر حجمی متفاوت 5% ، 10% و 15% برای مقایسه انتخاب شده اند.

همانگونه که از شکل ۶ مشخص است، افزایش ضریب لاغری سیم های حافظه دار تاثیر چشمگیری را بر مدول الاستیستیه کامپوزیت می گذارد. به طوری که با افزایش ضریب لاغری سیم ها از 5% به 10% ، مدول الاستیستیه به

- [10] Yamada, Y., Taya, M., & Watanabe, R. Strengthening of metal matrix composite by shape memory effect. *JIM, Materials Transactions*, 34(3), 1993, pp. 254-260.
- [11] Murasawa, G. Tohgo, K. and Ishii, H., "The effect of fiber volume fraction and aspect ratio on the creation of internal stress in the matrix and deformation for short-fiber shape memory alloy composite", *Smart materials and structures*, Vol. 15, Vol. 1, doi:10.1088/0964-1726/15/1/032, 2006
- [12] Zhang, R. X. Ni, Q. Q. Natsuki, T. and Iwamoto, M., "Mechanical properties of composites filled with SMA particles and short fibers", *Composite Structures*, Vol. 79, No. 1, pp.90-96, 2007.
- [13] Ni, Q. Q. Zhang, R. X. Natsuki, T. and Iwamoto, M., "Stiffness and vibration characteristics of SMA/ER3 composites with shape memory alloy short fibers", *Composite structures*, Vol. 79, No. 4, pp. 501-507, 2007.
- [14] Boyd, J. G. and Lagoudas, D. C., "Thermomechanical response of shape memory composites", *Journal of intelligent material systems and structures*, Vol. 5, No. 3, pp. 333-346, 1994.
- [15] Wang, J. and Shen, Y. P., "Micromechanics of composites reinforced in the aligned SMA short fibers in uniform thermal fields", *Smart materials and structures*, Vol. 9, No. 1, doi: 10.1088/0964-1726/9/1/307, 2000.
- [16] Zhu, Y. and Dui, G., "Effect of fiber shape on mechanical behavior of composite with elastoplastic matrix and SMA reinforcement", *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials*, VOL.2, No. 5, pp. 454-459, 2009.
- [17] Leo, D. J., "engineering analysis of smart materials systems", John Wiley & Sons, Inc. 2007
- [18] Tucker III, C. L. and Liang, E., "Stiffness predictions for unidirectional short-fiber composites: review and evaluation", *Composites science and technology*, Vol. 59, No. 5, pp. 655-671, 1999.
- [19] G&H Orthodontics Company, <http://www.ghwire.com>
- [20] Hamada, K. Lee, J. H. Mizuchi, K. Taya, M. and Inoue, K., "Thermomechanical behavior of TiNi shape memory alloy fiber reinforced 6061 aluminum matrix composite", *Metallurgical and Materials Transactions A*, VOL.29, No. 13, pp. 1127-1135, 1998.

با توجه به شکل ۷ مشخص است که تاثیر جهت‌گیری سیم‌های حافظه‌دار در کسرهای حجمی بزرگتر، بیشتر است. در کسر حجمی ۰/۰۵ سیم‌های حافظه‌دار، اختلاف دو حالت ۲۱٪ است، در حالی که این اختلاف در کسر حجمی ۰/۱۵ به میزان ۴۳٪ می‌رسد. جهت افزایش مدول کامپوزیت، در حالتی که نیرو تنها در یک جهت به نمونه وارد شود، حالت ایده‌آل، توزیع سیم‌های حافظه‌دار در جهت تصادفی علاوه بر سهولت در ساخت کامپوزیت، در حالتی که امتداد نیرو تنها در یک جهت خاص نباشد و به عبارتی نیرو به صورت چند جهته وارد شود یک مزیت به حساب می‌آید. چرا که در این حالت از ایجاد خواص ضعیف در جهت عمود بر سیم‌ها در حالت جهت‌گیری تک جهت‌گیری خواهد شد.

۵- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله روش میکرومکانیک برای پیش‌بینی خواص کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با سیم‌های کوتاه حافظه‌دار با جهت‌گیری تصادفی توسعه داده شد. ویژگی مهم روش ارائه شده نسبت به مدل‌های پیشین تغییرات تدریجی خواص آلیاژ حافظه‌دار بین فاز مارتنتیت و آستنیت و همچنین قابلیت استفاده برای مدل‌سازی کامپوزیت تقویت شده با سیم‌های کوتاه در جهات تصادفی می‌باشد. برای صحت سنجی نتایج در حالت خاص قرار گیری سیم‌ها به صورت تک جهته از نتایج مقالات پیشین استفاده گردید. همچنین برای صحت سنجی در حالت قرار گیری سیم‌ها به صورت تصادفی، نمونه‌های کامپوزیتی با زمینه اپوکسی و سیم‌های کوتاه حافظه‌دار ساخته و آزمایش گردید. نتایج مدل‌سازی با نتایج آزمایشی دارای تطابق خوبی هستند. پارامترهای مختلف از قبیل کسر حجمی سیم‌های حافظه‌دار و ضریب لاغری آنها بر روی خواص الاستیک کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای بیشترین حالت اثر گذاری سیم حافظه‌دار، ضریب لاغری سیم‌ها باید متناسب با کسر حجمی انتخاب شود، به طوریکه که برای کسر حجمی ۱۵٪ سیم‌های حافظه‌دار ضریب لاغری بیش از ۴۰ مناسب است.

۶- مراجع

- [1]. Shimamoto, A. Ohkawara, H. and Nogata, F., "Enhancement of mechanical strength by shape memory effect in TiNi fiber-reinforced composites", *Engineering fracture mechanics*, Vol. 71, No. 4, pp. 737-746, 2004.
- [2] Ogiu, T. Shimanuki, M. Kiyoshima, S. and Takeda, N., "A basic study of CFRP laminates with embedded prestrained SMA foils for aircraft structures", *Journal of intelligent material systems and structures*, Vol.16, No. 2, pp. 175-185, 2005.
- [3] Zhang, R. X. Ni, Q. Q. Masuda, A. Yamamura, T. and Iwamoto, M., "Vibration characteristics of laminated composite plates with embedded shape memory alloys", *Composite structures*, Vol. 74, No. 4, pp. 389-398, 2006.
- [4] Khalili, S. M. R. Shokuhfar, A. Ghasemi, F. A. and Malekzadeh, K., "Dynamic response of smart hybrid composite plate subjected to low-velocity impact", *Journal of Composite Materials*, Vol.41, No. 19, pp. 2347-2370, 2007.
- [5] Angioni, S. L. Meo, M. and Foreman, A., "Impact damage resistance and damage suppression properties of shape memory alloys in hybrid composites—a review", *Smart Materials and Structures*, Vol. 20, No. 1, doi: 10.1088/0964-1726/20/1/013001, 2011.
- [6] Rogers, C. A. Liang, C. and Jia, J., "Behavior of shape memory alloy reinforced composite plates, Part 1: model formulation and control concepts, In Proceedings of the 30th Structures", Structural Dynamics and Materials Conference, pp. 3-5, 1989.
- [7] Masuda, A. Ni, Q. Q. Sone, A. Zhang, R. X. and Yamamura, T., "Preliminary characterization and modeling of SMA-based textile composites", In Smart Structures and Materials, July, pp. 94-102, 2004.
- [8] Lau, K. T. Ling, H. Y. and Zhou, L. M., "Low velocity impact on shape memory alloy stitched composite plates", *Smart materials and structures*, Vol. 13, No. 2, pp. 364, 2004.
- [9] Lei, H. Wang, Z. Zhou, B. Tong, L. and Wang, X., "Simulation and analysis of shape memory alloy fiber reinforced composite based on cohesive zone model", *Materials & Design*, Vol. 40, pp. 138-147, 2012.